

NOVIPro Bitumen-Voranstrich

Eigenschaften und Anwendung

NOVIPro Bitumen-Voranstrich ist eine lösemittelfreie, wasser- verdünnbare Bitumenemulsion (Konzentrat) für trockene Untergründe. Das Produkt ist streich-, roll- und spritzfähig und beständig gegen viele Säuren und Laugen. NOVIPro Bitumen-Voranstrich ist ein Voranstrich für Bitumendickbeschichtungen (KMB), Bitumenanstriche, Schweißbahnen und KSK-Bahnen. Ferner eignet sich das Produkt als Bitumenschutzanstrich für Beton, Mauerwerk und Bitumendachbahnen. NOVIPro Bitumen-Voranstrich wird eingesetzt auf mineralischen Untergründen wie Beton, Putz, Mauerwerk, Ziegel, Porenbeton, Kalksandstein etc.

Technische Daten

Basis: Bitumenemulsion

Farbe: Schwarz

Konsistenz: Flüssig

Dichte: ca. 1,0 kg/dm³

Auftrag: Quast, Rolle, Spritzverfahren

Verbrauch als Grundierung für Bitumendickbeschichtung: ca. 25 ml/m² Konzentrat

Verbrauch als Deckanstrich: ca. 200 bis 250 ml/m² je Auftrag

Trockenrückstand: ca. 60 %

Durchtrocknungszeit: je nach Temperatur und Verwendung

Verarbeitungstemperatur: ab + 5 °C bis +30 °C

Reiniger frisch: Wasser

Hinweise

NOVIPro Bitumen-Voranstrich ist nicht verträglich mit Nichteisenmetallen wie z. B. Aluminium oder Zink. Nicht bei Regengefahr verarbeiten. Höhere Temperaturen und niedrige Luftfeuchten beschleunigen die Durchtrocknung.

Erdberührte Flächen sind nach Aufrocknung entsprechend DIN 18195-Teil 10 zu schützen.

Untergrundvorbehandlung

Untergründe müssen sauber, tragfähig, vollfugig, trocken, frost- und ölfrei, sowie frei von losen und haftungsmindernden Teilen sein. Untergründe müssen entgratet, Unebenheiten, Ausbrüche und Nester mit geeigneten Mörteln egalisiert werden.

Verarbeitung

1. Grundierung

Als Voranstrich für Bitumendickbeschichtungen wird NOVIPro Bitumen-Voranstrich 1:10 RT mit Wasser verdünnt auf dem zuvor gereinigten Untergrund aufgetragen. Nach Aufrocknung der Grundierung erfolgt der Beschichtungsauftrag. Als Voranstrich für Bitumendachbahnen wird NOVIPro Bitumen-Voranstrich 1:3 RT mit Wasser verdünnt aufgebracht. Die weiteren Arbeitsschritte folgen nach Aufrocknung der Grundierung.

2. Schutzanstrich

Der Auftrag erfolgt mit dem Quast, bei größeren Flächen mittels

Rolle oder Spritzgerät. Bei trockenen, saugenden Untergründen Voranstrich 1:3 RT mit Wasser verdünnt aufbringen. Nach Aufrocknung des Voranstrichs ein bis zwei Deckanstriche unverdünnt auftragen.

3. Dachanstrich

Geeignet sind Dachflächen aus Beton oder Dachpappe mit Mindestdachgefälle 5%, Pfützenbildung ist zu vermeiden. Voranstrich 1:3 RT mit Wasser verdünnt aufbringen, im Anschluss folgen ein bis zwei Deckanstriche unverdünnt je nach Erfordernis.

Verbrauch

Grundierung für Bitumendickbeschichtung: ca. 25 ml/m² Konzentrat; Grundierung für Anstriche und Bahnen: ca. 50 bis 100 ml/m² Konzentrat; Anstrich: ca. 200 bis 250 ml/m² je Auftrag.

Gebindegröße und Lagerung

10 l Eimer.

Trocken, frostfrei im original verschlossenen Gebinde mindestens 12 Monate lagerfähig.

Hinweise

Sämtlichen Vorgaben über die Untergrundvorbehandlung und die Verwendung, insbesondere die Verarbeitung und Lagerung unserer Produkte, ist unbedingt Folge zu leisten. Für Schäden, die durch ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung unserer Produkte oder durch die nicht fachgerechte Vorbehandlung des Untergrunds entstehen, können wir keine Gewähr oder Haftung übernehmen!

Sicherheitshinweise und Vorschriften zum Unfall- und Gesundheitsschutz, wie sie sich insbesondere aus Gebrauchsanleitungen, Sicherheitsdatenblättern und Kennzeichnungen ergeben, sind uneingeschränkt zu beachten. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch die Verletzung oder Missachtung derartiger Bestimmungen verursacht werden.

Bitte schützen Sie andere und sich selbst vor vermeidbaren Unfällen!

Die Lagerung, Verarbeitung und Entsorgung unserer Produkte darf nur unter Einhaltung der geltenden gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere zum Schutz der Gesundheit und der Umwelt, erfolgen. Bitte beachten Sie dazu insbesondere die im Sicherheitsdatenblatt enthaltenen Hinweise.

Hergestellt für:

Saint-Gobain Building Distribution Deutschland GmbH
Hanauer Landstraße 150 • 60314 Frankfurt/Main • Germany
www.sgbd-deutschland.de/www.novipro.de